

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA**CUPRUM 320****GRASSO AL RAME**

GENERALITA': Pasta antigrippante alla lacca di rame, composta da particelle ultrafini di rame lamellare e speciali inibitori di corrosione. L'appropriata scelta dei componenti ha consentito di esaltare al massimo l'azione sinergica, ottenendo così un prodotto molto versatile e dotato di eccezionali caratteristiche antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive e lubrificanti, nelle più svariate condizioni d'impiego e in un esteso intervallo di temperatura (-30°C a +1100°C).

L'elevata resistenza alle altissime temperature, l'inerzia chimica anche in presenza di atmosfere corrosive, l'ottima adesività e la facile plasmabilità lo rendono idoneo nei più svariati settori, quali:

- Perni di collettori scarico motori;
- Giunti ad espansione e a flangia;
- Protettivi per contatti elettrici;
- Viti, dadi e cerniere di coperchi per ispezione caldaie;
- Perni, viti, bulloni e dadi di catenarie per forni;
- Valvole di iniezione testate motori diesel, raccordi filettati in genere;
- Viti e prigionieri di laminatoio.

CUPRUM 320 può essere applicato in tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: il prodotto consente infatti di prevenire tali inconvenienti, facilitando notevolmente gli interventi di manutenzione, con il conseguente contenimento dei costi di esercizio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	massa pseudo plastica
Formato	barattolo da 1 kg – latta da 5 kg – 20 kg
Colore	rame
Punto di goccia ASTM D 566	> 180°C
Gradazione NLGI	2
Viscosità olio base a 40°C ASTM D 445	ISO VG 100
Temperature di impiego	-30 - +1100°C
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265 – 295 mm/10

MODALITA' D'USO: Prima dell'utilizzo pulire e sgrassare le superfici metalliche; in presenza di ruggine raschiarle con una spatola meccanica. Applicare CUPRUM 320 a pennello o con una spatola, avendo cura di spalmare uno strato sottile ed uniforme sui pezzi di montaggio.

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno

Prodotto ad uso professionale ed industriale

Rev: 2 – agosto 2017

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l' idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.